



TK128T LY

# Tychem® 10000

杜邦™ Tychem® 10000 ，配合呼吸器的连帽连体服。手腕处弹性收口。连袜，带裤管门襟。粘合式双层拉链门襟。胶条接缝。柠檬黄。

| 名称    | 描述                                        |
|-------|-------------------------------------------|
| 完整部件号 | TK128TLYxx0002yy (xx=size;yy=option code) |
| 面料或材料 | TYCHEM® 10000                             |
| 设计    | 配合呼吸器的连帽连体服。手腕处弹性收口。连袜，带裤管门襟。             |
| 接缝    | 贴条                                        |
| 彩色    | 柠檬黄                                       |
| 尺寸    | SM,MD,LG,XL,2X,3X,4X,5X,6X                |
| 数量/箱  | 每箱2件                                      |

## 特点和产品详情

Tychem® 10000具有优良的化学防护特性，其面料极其坚固耐用，抗穿刺、抗撕裂。Tychem® 10000系列面料对所测试的322种化学品提供至少30分钟的防液体渗透防护。Tychem® 10000面料是专为有毒性、腐蚀性气体、液体和固态化学品而开发。此类高性能化学防护面料适用于工业应用、危险化学品防护和国家备战应用。

- 连帽设计，面部弹性收口，以覆盖颈部和下巴，与呼吸器良好契合
- 采用结实的拉链，以提高门襟的牢固性和柔韧性
- 拉链可延伸至下巴处，以完全覆盖颈部区域
- 拉链上覆盖拉链门襟，穿着者可用两根胶带密封，以防止危害品从拉链处侵入
- 手腕处弹性收口
- 采用与防护服相面料相同材料的一体式袜子
- 连体门襟覆盖靴子收口，以降低液体进入的可能性
- 美国制造，符合北美自由贸易协定 ( NAFTA ) 和贸易协定法案 ( TAA )

完成尺寸

| 尺寸 | 袖长     | 胸宽     | 内接缝    | 适合胸部            | 适合身高         | 靴长 |
|----|--------|--------|--------|-----------------|--------------|----|
| SM | 33 1/4 | 23 1/4 | 28     | 33 1/4 - 36 3/4 | 5'0" - 5'7"  | 12 |
| MD | 34 3/4 | 24 3/4 | 28 1/2 | 36 1/4 - 39 3/4 | 5'3" - 5'7"  | 12 |
| LG | 36     | 26 1/4 | 29 1/2 | 39 1/4 - 42 3/4 | 5'5" - 5'9"  | 12 |
| XL | 37 1/4 | 27 3/4 | 30     | 42 1/4 - 45 3/4 | 5'8" - 6'2"  | 12 |
| 2X | 38 1/2 | 29     | 31 1/4 | 44 3/4 - 48 1/4 | 6'0" - 6'4"  | 14 |
| 3X | 39 3/4 | 30 3/4 | 32 1/2 | 48 1/4 - 51 3/4 | 6'2" - 6'4"  | 14 |
| 4X | 40 3/4 | 32 1/2 | 33 1/2 | 51 3/4 - 55 1/4 | 6'4" - 6'7"  | 14 |
| 5X | 41 1/2 | 34     | 34 1/2 | 54 3/4 - 58 1/4 | 6'7" - 6'10" | 14 |
| 6X | 42 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 57 3/4 - 61 1/4 | 6'9" - 7'1"  | 14 |

## 需要的附加装备

- 根据危害评估，穿戴其他合适的个人防护设备（PPE），包括但不限于呼吸器、眼部、头部、手部、足部防护设备等。
- 穿上连袜后需在外面穿上一双合适的鞋子。本防护服为连袜防护服，袜子材质与服装材质相同。但这种袜子耐磨性和防滑性不够，因此不适合当作鞋来外穿。
- 请阅读、理解并遵守Tychem®用户手册。
- 请阅读、理解并遵守使用指南。

可用选项

| 选项代<br>码 | 描<br>述 | 尺 寸                        | 部 件 号            |
|----------|--------|----------------------------|------------------|
| 00       | 00     | SM,MD,LG,XL,2X,3X,4X,5X,6X | TK128TLYxx000200 |

物理性能



与杜邦防化服面料机械性能相关的数据。若适用，选定服装的物理性能将根据测试方法和相关欧洲标准列出。抗磨损、抗挠裂、抗拉伸和抗穿刺等物理性能有助于进行防护性能评估。

| 属性          | 测试方法        | 典型结果      |
|-------------|-------------|-----------|
| 克重          | ASTM D3776  | 12 oz/yd2 |
| 厚度          | ASTM D1777  | 28 mils   |
| 拉伸强度-抓样(纬向) | ASTM D5034  | 170 lbf   |
| 拉伸强度-抓样(经向) | ASTM D5034  | 151 lbf   |
| 撕裂强度(纬向)    | ASTM D5733  | 56 lbf    |
| 撕裂强度(经向)    | ASTM D5733  | 75 lbf    |
| 服装可燃性       | 16 CFR 1610 | Class 1   |
| 顶破强度-球形     | ASTM D3787  | 200 lbf   |

1 按照GB 24539或EN 14325 2 按照 EN 14126 3 按照 EN 1073-2 4 按照 EN 14116 12 根据EN 11612 5 前  
Tyvek® / 后 6 基于ASTM D-572 的测试 7 查看“使用说明”了解更多信息、限制和警告 > 大于 < 小于 N/A 不适用  
STD DEV 标准偏差

## 警告

- 本文中提供的信息与在其发布之日杜邦发布的关于该主题的信息一致。因为增加了新的知识和经验，该信息可能需要修订。所提供的数据在正常的产品特性范围内，并且仅与指定的特定材料有关；除非另有明确说明，否则这些数据可能并不适用于与任何其他材料或添加剂一同使用或在任何工艺中使用的此类材料。所提供的数据不得用于确定规格界限或单独用作设计的基础；不得用于替代您可能需要进行的任何用来确定某种特殊材料是否符合您的特定用途的测试。杜邦无法预测所有的实际最终使用条件，因此对于任何使用该信息的情况，杜邦不作任何保证且不承担任何责任。本出版物中的任何内容不得视为享有任何专利权的运营许可或侵犯任何专利权的建议。
- 该防护服/面料不具有阻燃性，应远离热源、火焰、火花或潜在的易燃环境。
- 该防护服不适用于对电离辐射的防护。

## 渗透数据



渗透是指固态、液态、气态化学物质以分子形式渗入防护服面料的过程。渗透数据有助于根据不同用途选择最合适的防护服和估算防护服安全穿着的有效期。采用标准测试方法判定杜邦材料的防渗性能，可根据特定化学品、化学类别或面料选则适用的防渗性能。

| 危害/化学品名称                          | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|-----------------------------------|------|------------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 1-丁醇                              | 液体   | 71-36-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.002  | 0.002  | <1      | >480      | 6   |
| 1-氯-2, 3-环氧丙烷                     | 液体   | 106-89-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.014  | 0.014  | <6.7    | >480      | 6   |
| 1-溴-4-氯苯                          | 液体   | 460-00-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0013 | 0.0013 | <0.6    | >480      | 6   |
| 1-甲基-4-异丙烯基-1-环己烯                 | 液体   | 5989-27-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 1-苯乙醇                             | 液体   | 98-85-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 1, 1-二氯乙烷                         | 液体   | 75-35-4    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 1, 1-三氯乙烷                      | 液体   | 71-55-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.004  | 0.004  | <1.9    | >480      | 6   |
| 1, 1, 1, 2-四氯乙烷                   | 气体   | 811-97-2   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 1, 1, 3, 3, 3-六甲基二硅氮烷          | 液体   | 999-97-3   |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.014  |         |           |     |
| 1, 1, 2-三氟三氯乙烷                    | 液体   | 76-13-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 1, 2-三氯乙烷                      | 液体   | 79-00-5    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 1, 1, 2, 2-四氯乙烯                   | 液体   | 127-18-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 1, 1, 2, 2-四氯乙烷                   | 液体   | 79-34-5    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.008  | 0.008  | <3.8    | >480      | 6   |
| 1, 2-二氨基乙烷                        | 液体   | 107-15-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0097 | 0.0097 | <4.7    | >480      | 6   |
| 1, 2-二氯丙烷                         | 液体   | 78-87-5    | >480   | >480   | >480   | 6  |         |        |         |           |     |
| 1, 2-二氯乙烷                         | 液体   | 107-06-2   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 2-二氯苯                          | 液体   | 95-50-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 1, 2-二溴乙烷                         | 液体   | 106-93-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 2-亚乙基二醇                        | 液体   | 107-21-1   |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.014  |         |           |     |
| 1, 2-环氧丙烷                         | 液体   | 75-56-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0016 | 0.0016 | <0.7    | >480      | 6   |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6-六氯环己烷 ( 在丙酮中饱和 ) | 液体   | 58-89-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6-六氯环己烷 ( 甲醇饱和溶液 ) | 液体   | 58-89-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 2, 4-三氯苯                       | 液体   | 120-82-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 3-丁二烯 ( 0°C, 液体 )              | 液体   | 106-99-0   | >180   | >180   | >180   | 4  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 3-丁二烯 ( 气态 )                   | 气体   | 106-99-0   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 1, 3-二异氰酸基甲苯 ( TDI )              | 液体   | 26471-62-5 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 1, 3-二氯-2-丙酮 ( 95%, 40°C熔融 )      | 液体   | 534-07-6   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 3-二氯丙酮 ( 95%, 40°C熔融 )         | 液体   | 534-07-6   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 3-二氯苯                          | 液体   | 541-73-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 1, 4-二氧六环                         | 液体   | 123-91-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                | 物理状态 | CAS       | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|-------------------------|------|-----------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 1, 4-二氯苯 ( 50%乙醇溶液 )    | 液体   | 106-46-7  | 251    | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.005  | <0.9    | >480      | 6   |
| 1, 4-二氰基丁烷              | 液体   | 111-69-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 4-二碘-1, 1, 2, 2-四氟丁烷 | 液体   | 755-95-3  |        | >480   |        |    |         |        |         |           |     |
| 1, 4-氧氮六环               | 液体   | 110-91-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 5-戊二醛 ( 5% )         | 液体   | 111-30-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 1, 5-戊二醛 ( 50% )        | 液体   | 111-30-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 2-丁烯醛                   | 液体   | 123-73-9  |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.006  |         |           |     |
| 2-丁酮肟                   | 液体   | 96-29-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 2-三氟甲基-3, 3, 3-三氟丙烯     | 气体   | 382-10-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-丙炔-1-醇                | 液体   | 107-19-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| 2-丙烯-1-醇                | 液体   | 107-18-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 2-丙烯酸丁酯                 | 液体   | 141-32-2  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 2-丙烯醛                   | 液体   | 107-02-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 2-丙醇                    | 液体   | 67-63-0   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0097 | 0.0097 | <4.7    | >480      | 6   |
| 2-乙氧基乙醇                 | 液体   | 110-80-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.008  | 0.008  | <3.8    | >480      | 6   |
| 2-呋喃甲醛                  | 液体   | 98-01-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-氨基-2-甲基丙烷             | 液体   | 75-64-9   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03   | <14.4   | >480      | 6   |
| 2-氨基丙烷                  | 液体   | 75-31-0   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-氨基乙醇                  | 液体   | 141-43-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 2-氯-1-甲基苯               | 液体   | 95-49-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001 | <0.04   | >480      | 6   |
| 2-氯乙醇                   | 液体   | 107-07-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0082 | 0.0082 | <3.9    | >480      | 6   |
| 2-氰基丙醇                  | 液体   | 75-86-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-甲基-1, 5-戊二腈 ( 87% )   | 液体   | 4553-62-2 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 2-甲基丙烯酸                 | 液体   | 79-41-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-甲基吡啶                  | 液体   | 109-06-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.024  | 0.024  | <11.5   | >480      | 6   |
| 2-甲氧基-2-甲基丙烷            | 液体   | 1634-04-4 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.007  | 0.007  |         |           |     |
| 2-甲氧基乙酸乙酯               | 液体   | 110-49-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-甲氧基乙醇                 | 液体   | 109-86-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-甲氧基醋酸乙酯               | 液体   | 110-49-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-皮考林                   | 液体   | 109-06-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.024  | 0.024  | <11.5   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                             | 物理状态 | CAS        | BT Act       | BT 0.1       | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 2-硝基丙烷                               | 液体   | 79-46-9    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-硝基苯酚 ( 70°C , 熔融物 )                | 液体   | 88-75-5    |              | 208          | >480   | 6  | 0.17    | 0.004  |         |           |     |
| 2-羟基-2-甲基丙腈                          | 液体   | 75-86-5    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2-羟基乙硫醇                              | 液体   | 60-24-2    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.08   | 0.08   | <38.4   | >480      | 6   |
| 2-羟基异丁腈                              | 液体   | 75-86-5    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 2, 2, 2-三氟乙醇                         | 液体   | 75-89-8    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.0013 | 0.0013 | <0.6    | >480      | 6   |
| 2, 2, 2-三氯乙醇                         | 液体   | 115-20-8   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.008  | 0.008  | <3.8    | >480      | 6   |
| 2, 3-二氯丙烯                            | 液体   | 78-88-6    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.0081 | 0.0081 | <3.8    | >480      | 6   |
| 2, 4-二氯-6-异丙基-1, 3, 5-三嗪 ( 22%甲苯溶液 ) | 液体   | 30894-74-7 | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.10   | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 2, 4, 6-三氯-1, 3, 5-三嗪 ( 20%甲苯溶液 )    | 液体   | 108-77-0   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.10   | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 3-戊烯腈                                | 液体   | 4635-87-4  | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 3-氯-1, 2-丙二醇                         | 液体   | 96-24-2    |              | >480         | >480   | 6  | <0.0142 | 0.0142 |         |           |     |
| 3-氯丙烯                                | 液体   | 107-05-1   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 3-甲基吡啶                               | 液体   | 108-99-6   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.024  | 0.024  | <11.5   | >480      | 6   |
| 3-皮考林                                | 液体   | 108-99-6   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.024  | 0.024  | <11.5   | >480      | 6   |
| 3, 4-二氯苯胺                            | 固体   | 95-76-1    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 3, 4-二氯苯胺 ( 70°C状态 )                 | 液体   | 95-76-1    | 128*<br>/216 | 216*<br>/284 |        |    | 2.4     | 0.001  |         |           |     |
| 3, 4-二氯苯胺 ( 70°C状态 )                 | 固体   | 95-76-1    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 4-氯苯胺                                | 固体   | 106-47-8   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 4-氯苯胺 ( 70°C , 熔融 )                  | 液体   | 106-47-8   | 272          | 272*<br>/323 | 355    | 5  | 9.4     | 0.001  |         |           |     |
| 4-甲基-2-戊酮                            | 液体   | 108-10-1   | 32*<br>/120  | >480         | >480   | 6  | <0.1    | 0.001  |         |           |     |
| 4, 4'-二氨基-1, 1'-联苯 ( 25%甲醇溶液 )       | 液体   | 92-87-5    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 4, 4'-二氨基-1, 1'-联苯 ( 75%甲醇溶液 )       | 液体   | 92-87-5    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 4, 4-二氨基-3, 3-二氯二苯甲烷 ( 甲醇饱和溶液 )      | 液体   | 101-14-4   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 4, 4-二氨基二苯基甲烷                        | 液体   | 101-77-9   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <4.8    | >480      | 6   |
| 4, 4-二氨基二苯基甲烷 ( 15%丁酮溶液 )            | 液体   | 101-77-9   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 4, 4-二氨基联苯 ( 25%甲醇溶液 )               | 液体   | 92-87-5    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 4, 4-二氨基联苯 ( 75%甲醇溶液 )               | 液体   | 92-87-5    | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 4, 4-亚甲基双 ( 异氰酸苯酯 )                  | 固体   | 101-68-8   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| 4, 4-亚甲基双 ( 异氰酸苯酯 ) ( 50°C熔融 )       | 液体   | 101-68-8   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.0403 | 0.0403 | <19.3   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                           | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|------------------------------------|------|------------|--------|-------------------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 4, 4-次甲基-双 ( 2-氯苯胺 ) ( 甲醇饱和溶液 )    | 液体   | 101-14-4   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 4, 4'-异亚丙基联苯酚二缩水甘油醚                | 液体   | 1675-54-3  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 4, 6-二硝基邻甲酚 ( 甲醇饱和溶液 )             | 液体   | 534-52-1   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.013  | 0.013  | <6.2    | >480      | 6   |
| Brom wasserstoff (gasförmig)       | 气体   | 10035-10-6 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| Cyanwasserstoff (21 °C, flüssig)   | 液体   | 74-90-8    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| Cyanwasserstoff (27 °C, gasförmig) | 气体   | 74-90-8    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| D-2级柴油                             | 液体   | mix        | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.03   | 0.03   | <14.4   | >480      | 6   |
| DEHP                               | 液体   | 117-81-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| JP-4喷气燃料                           | 液体   | 50815-00-4 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.0017 | 0.0017 |         |           |     |
| JP-8喷气燃料                           | 液体   | 94114-58-6 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| N-乙基乙胺                             | 液体   | 109-89-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| N-甲基吡咯烷酮                           | 液体   | 872-50-4   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| N, N-二乙基乙氨                         | 液体   | 121-44-8   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| N, N-二乙基苯胺                         | 液体   | 91-66-7    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.024  | 0.024  | <11.5   | >480      | 6   |
| N, N-二甲基乙酰胺                        | 液体   | 127-19-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.006  | 0.006  | <2.9    | >480      | 6   |
| N, N-二甲基甲酰胺                        | 液体   | 68-12-2    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| N, N-二甲基肼                          | 液体   | 57-14-7    |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| N, N-二甲基苯胺                         | 液体   | 121-69-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.013  | 0.013  | <6.2    | >480      | 6   |
| VM&P石脑油                            | 液体   | 8030-30-6  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.0201 | 0.0201 | <9.6    | >480      | 6   |
| VX神经毒剂, MIL-STD-282 ( 100g/m2 )    | 液体   | 50782-69-9 |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| VX神经毒剂, MIL-STD-282 ( 10g/m2 )     | 液体   | 50782-69-9 |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| d-柠檬烯                              | 液体   | 5989-27-5  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 一氧化二氮                              | 气体   | 10024-97-2 |        | >480              | >480   | 6  | <0.018  | 0.018  |         |           |     |
| 一氧化氮                               | 气体   | 10102-43-9 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 一氧化碳                               | 气体   | 630-08-0   | 330    | 330               | >480   | 6  | 0.1     | 0.1    |         |           |     |
| 丁二烯 ( 0°C, 液体 )                    | 液体   | 106-99-0   | >180   | >180              | >180   | 4  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 丁二烯 ( 气态 )                         | 气体   | 106-99-0   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 丁酮                                 | 液体   | 78-93-3    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.0067 | 0.0067 | <3.2    | >480      | 6   |
| 丁醛                                 | 液体   | 123-72-8   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 三丙胺                                | 液体   | 102-69-2   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称         | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR    | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|------------------|------|------------|--------|--------|--------|----|---------|---------|---------|-----------|-----|
| 三乙基胺             | 液体   | 121-44-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三乙烯四胺 ( 60% )    | 液体   | 112-24-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005   | <2.4    | >480      | 6   |
| 三氟化氮             | 气体   | 7783-54-2  |        | >480   | >480   | 6  | <0.014  | 0.014   |         |           |     |
| 三氟化氯             | 气体   | 7790-91-2  | 45     | 45     | 45     | 2  | 96      | 0.1     |         |           |     |
| 三氟化硼             | 气体   | 7637-07-2  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三氟化硼乙醚           | 液体   | 109-63-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三氟化硼二乙醚          | 液体   | 109-63-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三氟甲烷             | 气体   | 75-46-7    |        | >480   | >480   | 6  | <0.0141 | 0.0141  |         |           |     |
| 三氟甲磺酸            | 液体   | 1493-13-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01    | <4.8    | >480      | 6   |
| 三氧化硫             | 液体   | 7446-11-9  | 90     | 90     | 90     | 3  | 696     | 0.1     |         |           |     |
| 三氯乙烯             | 液体   | 79-01-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三氯化硼             | 气体   | 10294-34-5 |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.00118 |         |           |     |
| 三氯化磷             | 液体   | 7719-12-2  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三氯氧磷             | 液体   | 10025-87-3 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三氯甲烷             | 液体   | 67-66-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0037 | 0.0037  | <1.7    | >480      | 6   |
| 三氯硅烷             | 液体   | 10025-78-2 |        | >480   | >480   | 6  | <0.0218 | 0.0218  |         |           |     |
| 三氯苯基硅烷           | 液体   | 98-13-5    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三甲基甲胺            | 液体   | 75-64-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03    | <14.4   | >480      | 6   |
| 三甲胺              | 气体   | 75-50-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 三聚氯氰 ( 20%甲苯溶液 ) | 液体   | 108-77-0   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.10   | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 丙烯亚胺 ( 90% )     | 液体   | 75-55-8    | 120    | 150    | >480   | 6  | 0.34    | 0.01    |         |           |     |
| 丙烯腈              | 液体   | 107-13-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0003 | 0.0003  |         |           |     |
| 丙烯酰胺 ( 50% )     | 液体   | 79-06-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1     | <48     | >480      | 6   |
| 丙烯酸              | 液体   | 79-10-7    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06    | <28.8   | >480      | 6   |
| 丙烯酸乙酯            | 液体   | 140-88-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02    | <9.6    | >480      | 6   |
| 丙烯酸正丁酯           | 液体   | 141-32-2   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02    | <9.6    | >480      | 6   |
| 丙烯酸甲酯            | 液体   | 96-33-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01    | <4.8    | >480      | 6   |
| 丙烯醛              | 液体   | 107-02-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02    | <9.6    | >480      | 6   |
| 丙酮               | 液体   | 67-64-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04    | <19.2   | >480      | 6   |
| 丙酮氰醇             | 液体   | 75-86-5    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01    | <4.8    | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称               | 物理状态 | CAS       | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|------------------------|------|-----------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 乙二溴                    | 液体   | 106-93-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 乙二胺                    | 液体   | 107-15-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0097 | 0.0097 | <4.7    | >480      | 6   |
| 乙二酸 ( 10.5% )          | 液体   | 144-62-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 乙二醇                    | 液体   | 107-21-1  |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.014  |         |           |     |
| 乙二醇乙醚                  | 液体   | 110-80-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.008  | 0.008  | <3.8    | >480      | 6   |
| 乙二醇乙醚乙酸酯               | 液体   | 111-15-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 乙二醇乙醚醋酸酯               | 液体   | 111-15-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 乙二醇单乙醚                 | 液体   | 110-80-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.008  | 0.008  | <3.8    | >480      | 6   |
| 乙二醇单甲醚                 | 液体   | 109-86-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙二醇单甲醚乙酸酯              | 液体   | 110-49-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙基苯                    | 液体   | 100-41-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 乙氧基乙基乙酸酯               | 液体   | 111-15-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 乙烯亚胺                   | 液体   | 151-56-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙烯基乙酸酯                 | 液体   | 108-05-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙烯基氯                   | 气体   | 75-01-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 乙烯基氯化镁 ( 16.5%四氢呋喃溶液 ) | 液体   | 3536-96-7 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙烯基氰                   | 液体   | 107-13-1  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0003 | 0.0003 |         |           |     |
| 乙烯基苯                   | 液体   | 100-42-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 乙烯羧酸                   | 液体   | 79-10-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 乙硫醇                    | 液体   | 75-08-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙胺 ( 液态 , 15°C )       | 液体   | 75-04-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 乙腈                     | 液体   | 75-05-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 乙苯                     | 液体   | 100-41-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 乙酰氯                    | 气体   | 75-00-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 乙酰氯                    | 液体   | 75-36-5   |        | >480   | >480   | 6  | <0.0126 | 0.0126 |         |           |     |
| 乙酸乙酯                   | 液体   | 141-78-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 乙酸戊酯                   | 液体   | 628-63-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.003  | 0.003  | <1.4    | >480      | 6   |
| 乙酸正丁酯                  | 液体   | 123-86-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 乙酸正戊酯                  | 液体   | 628-63-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.003  | 0.003  | <1.4    | >480      | 6   |
| 乙酸酐                    | 液体   | 108-24-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称          | 物理状态 | CAS        | BT Act   | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|-------------------|------|------------|----------|-------------------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 乙酸钾 ( 饱和 )        | 液体   | 127-08-2   | >480     | >480 <sup>8</sup> | >480   | 6  | <0.49   | 0.49   |         |           |     |
| 乙酸 ( >95% )       | 液体   | 64-19-7    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 乙醇胺               | 液体   | 141-43-5   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 乙醇酸 ( 饱和 )        | 液体   | 79-14-1    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 乙醚                | 液体   | 60-29-7    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 乙醛                | 液体   | 75-07-0    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二乙基苯 ( 95% )      | 液体   | 25340-17-4 | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.022  | 0.022  | <10.6   | >480      | 6   |
| 二乙烯三胺             | 液体   | 111-40-0   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.0166 | 0.0166 | <8      | >480      | 6   |
| 二乙胺               | 液体   | 109-89-7   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 二乙醚               | 液体   | 60-29-7    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 二氧化硫              | 气体   | 7446-09-5  | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二氯乙烷              | 液体   | 107-06-2   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二氯乙酰氯             | 液体   | 79-36-7    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二氯乙醚              | 液体   | 111-44-4   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二氯化二硫             | 液体   | 10025-67-9 | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二氯化硫              | 液体   | 10545-99-0 | 440      | 440               | >480   | 6  | <0.3    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 二氯化硫 ( 80% )      | 液体   | 10545-99-0 | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 二氯甲烷              | 液体   | 75-09-2    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 二氯硅烷              | 气体   | 4109-96-0  | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 二甲基二氯硅烷           | 液体   | 75-78-5    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 二甲基亚砷             | 液体   | 67-68-5    | 164*/372 | >480              | >480   | 6  | 0.003   | 0.001  | <14.4   | >480      | 6   |
| 二甲基缩酮             | 液体   | 67-64-1    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 二甲基酮              | 液体   | 67-64-1    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 二甲胺               | 气体   | 124-40-3   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 二甲苯, 混合异构体        | 液体   | 1330-20-7  | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 二甲醚               | 气体   | 115-10-6   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| 二硝酚 ( 甲醇饱和溶液 )    | 液体   | 534-52-1   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.013  | 0.013  | <6.2    | >480      | 6   |
| 二硫化碳              | 液体   | 75-15-0    | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 二硼烷 ( 10% )       | 气体   | 19287-45-7 |          | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.0045 |         |           |     |
| 二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯 | 固体   | 101-68-8   | >480     | >480              | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                             | 物理状态 | CAS       | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|--------------------------------------|------|-----------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 二苯基甲烷-4, 4-二异氰酸酯 ( 50°C熔融 )          | 液体   | 101-68-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0403 | 0.0403 | <19.3   | >480      | 6   |
| 二苯胺 ( 1毫克/毫升甲醇溶液 )                   | 液体   | 92-67-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0273 | 0.0273 | <13     | >480      | 6   |
| 五氯苯酚 ( 甲醇饱和溶液 )                      | 液体   | 87-86-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.013  | 0.013  | <6.2    | >480      | 6   |
| 亚甲基二苯胺                               | 液体   | 101-77-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <4.8    | >480      | 6   |
| 亚甲基二苯胺 ( 15%丁酮溶液 )                   | 液体   | 101-77-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 亚甲基氯                                 | 液体   | 75-09-2   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 亚硫酸氯                                 | 液体   | 7719-09-7 | 90     | 90     | 90     | 3  | 63.6    | 0.1    |         |           |     |
| 亚磷酸三甲酯                               | 液体   | 121-45-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 低沸点石脑油-未指定                           | 液体   | 8052-41-3 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 偏二氯乙烯                                | 液体   | 75-35-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 光气                                   | 气体   | 75-44-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 全氟乙烷                                 | 气体   | 76-16-4   |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.0139 |         |           |     |
| 全氟甲烷                                 | 气体   | 75-73-0   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0177 | 0.0177 | <8.5    | >480      | 6   |
| 全氟 ( 2-甲基-3-氧杂己基 ) 氟化物 ( 六氟环氧丙烷二聚体 ) | 液体   | 2062-98-8 | imm    | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.008  | <19.2   | >480      | 6   |
| 六氟乙烷                                 | 气体   | 76-16-4   |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.0139 |         |           |     |
| 六氟化硫                                 | 气体   | 2551-62-4 |        | >480   | >480   | 6  | <0.015  | 0.015  |         |           |     |
| 六氟化钨                                 | 气体   | 7783-82-6 |        | >480   | >480   | 6  | <0.0259 | 0.0259 |         |           |     |
| 六氟异丁烯                                | 气体   | 382-10-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 六氟丁二烯                                | 液体   | 87-68-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 六甲基二硅氮烷                              | 液体   | 999-97-3  |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.014  |         |           |     |
| 加州原油                                 | 液体   | 8002-05-9 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 双酚A二缩水甘油醚                            | 液体   | 1675-54-3 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 双 ( 4- ( 2, 3-环氧丙氧基 ) 苯基 ) 丙烷        | 液体   | 1675-54-3 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 反式丁烯醛                                | 液体   | 123-73-9  |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.006  |         |           |     |
| 发烟硫酸 ( 103% ( 13%游离SO3 ) )           | 液体   | 8014-95-7 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 发烟硫酸 ( 40%游离SO3 )                    | 液体   | 8014-95-7 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |

|                   |    |           |      |      |      |   |       |      |       |      |   |
|-------------------|----|-----------|------|------|------|---|-------|------|-------|------|---|
| 发烟硫酸 ( 65%游离SO3 ) | 液体 | 8014-95-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1  | 0.1  | <48   | >480 | 6 |
| 叔丁胺               | 液体 | 75-64-9   | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| 叔戊酸钠/叔戊醇 ( 混合物 )  | 液体 | mix       | 120  | 120  | 240  | 5 | 4.9   | 0.01 |       |      |   |
| 吗啉                | 液体 | 110-91-8  | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1  | 0.1  | <48   | >480 | 6 |

| 危害/化学品名称                             | 物理状态 | CAS        | BT Act    | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR      | MDPR      | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------|--------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| 吡咯烷                                  | 液体   | 123-75-1   | 407       | 413               |        |    | 9.2       | 0.012     |         |           |     |
| 吡啶                                   | 液体   | 110-86-1   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.01     | 0.01      | <4.8    | >480      | 6   |
| 含铅汽油                                 | 液体   | mix        | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.56 ppm | 0.056 ppm |         |           |     |
| 四乙基铅                                 | 液体   | 78-00-2    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.07     | 0.07      | <33.6   | >480      | 6   |
| 四乙烯五胺                                | 液体   | 112-57-2   | 306* /421 | >480              | >480   | 6  | <0.01     | 0.005     | <4.8    | >480      | 6   |
| 四氟化碳                                 | 气体   | 75-73-0    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.0177   | 0.0177    | <8.5    | >480      | 6   |
| 四氢吡咯                                 | 液体   | 123-75-1   | 407       | 413               |        |    | 9.2       | 0.012     |         |           |     |
| 四氢呋喃                                 | 液体   | 109-99-9   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.04     | 0.04      | <19.2   | >480      | 6   |
| 四氧化二氮                                | 液体   | 10544-72-6 | 60        | >480              | >480   | 6  |           |           |         |           |     |
| 四氧化二氮 ( 21°C , 液态 )                  | 液体   | 10544-72-6 | 450       | 450               | >480   | 6  | 0.2       | 0.1       |         |           |     |
| 四氧化二氮 ( 气态 )                         | 气体   | 10544-72-6 | 90        | 90                |        |    | >1.1      | 0.003     |         |           |     |
| 四氯乙烯                                 | 液体   | 127-18-4   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.05     | 0.05      | <24     | >480      | 6   |
| 四氯化硅                                 | 液体   | 10026-04-7 | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.1      | 0.1       | <48     | >480      | 6   |
| 四氯化碳                                 | 液体   | 56-23-5    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.015    | 0.015     | <7.2    | >480      | 6   |
| 四氯化钛                                 | 液体   | 7550-45-0  | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.1      | 0.1       | <48     | >480      | 6   |
| 四氯甲烷                                 | 液体   | 56-23-5    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.015    | 0.015     | <7.2    | >480      | 6   |
| 四甲基氢氧化铵 ( 25% )                      | 液体   | 75-59-2    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.01     | 0.01      | <4.8    | >480      | 6   |
| 四甲基锡 ( 0.5%正戊烷 )                     | 液体   | 594-27-4   |           | >480              | >480   | 6  | <0.006    | 0.006     |         |           |     |
| 四羰基镍                                 | 液体   | 13463-39-3 | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.04     | 0.04      | <19.2   | >480      | 6   |
| 塔崩 ( GA ) , MIL-STD-282 ( 100g /m2 ) | 液体   | 77-81-6    |           | >480 <sup>8</sup> |        |    |           |           |         |           |     |
| 塔崩 ( GA ) , MIL-STD-282 ( 10g /m2 )  | 液体   | 77-81-6    |           | >480 <sup>8</sup> |        |    |           |           |         |           |     |
| 多亚甲基多苯基多异氰酸酯 ( p-MDI )               | 液体   | 9016-87-9  | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.005    | 0.005     | <2.4    | >480      | 6   |
| 多氯联苯 ( 50%三氯苯溶液 )                    | 液体   | mix        | >480      | >480              | >480   | 6  | 6         | 6         |         |           |     |
| 安酮                                   | 液体   | 108-94-1   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.01     | 0.01      | <4.8    | >480      | 6   |
| 对二氨基联苯 ( 25%甲醇溶液 )                   | 液体   | 92-87-5    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.01     | 0.01      | <4.8    | >480      | 6   |
| 对二氨基联苯 ( 75%甲醇溶液 )                   | 液体   | 92-87-5    | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.1      | 0.1       | <48     | >480      | 6   |
| 对氯苯胺                                 | 固体   | 106-47-8   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.02     | 0.02      | <9.6    | >480      | 6   |
| 对氯苯胺 ( 70°C , 熔融 )                   | 液体   | 106-47-8   | 272       | 272* /323         | 355    | 5  | 9.4       | 0.001     |         |           |     |
| 对氯苯酚 ( 甲醇饱和溶液 )                      | 液体   | 106-48-9   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.013    | 0.013     | <6.2    | >480      | 6   |
| 对氯酚 ( 甲醇饱和溶液 )                       | 液体   | 106-48-9   | >480      | >480              | >480   | 6  | <0.013    | 0.013     | <6.2    | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称            | 物理状态 | CAS        | BT Act   | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|---------------------|------|------------|----------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 对溴氟苯                | 液体   | 460-00-4   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.0013 | 0.0013 | <0.6    | >480      | 6   |
| 对硫磷                 | 液体   | 56-38-2    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 对苯二异氰酸酯 ( PPDI ) 原料 | 液体   | 104-49-4   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 尼古丁                 | 液体   | 54-11-5    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 巯基乙酸                | 液体   | 68-11-1    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 巯基乙醇                | 液体   | 60-24-2    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.08   | 0.08   | <38.4   | >480      | 6   |
| 巯基甲烷                | 气体   | 74-93-1    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 己二异氰酸酯 ( HDMI )     | 液体   | 822-06-0   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.0271 | 0.0271 | <13     | >480      | 6   |
| 己二胺 ( 45°C , 熔融 )   | 液体   | 124-09-4   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 己二腈                 | 液体   | 111-69-3   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 巴豆醛                 | 液体   | 123-73-9   |          | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.006  |         |           |     |
| 异丙基苯                | 液体   | 98-82-8    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 异丙胺                 | 液体   | 75-31-0    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 异丙苯                 | 液体   | 98-82-8    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 异丙醇                 | 液体   | 67-63-0    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.0097 | 0.0097 | <4.7    | >480      | 6   |
| 异丙醇 ( 70% )         | 液体   | 67-63-0    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.0097 | 0.0097 | <4.7    | >480      | 6   |
| 异己酮                 | 液体   | 108-10-1   | 32*/120  | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.001  |         |           |     |
| 异氰酸甲酯               | 液体   | 624-83-9   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.013  | 0.013  | <6.2    | >480      | 6   |
| 戊二醛 ( 5% )          | 液体   | 111-30-8   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 戊二醛 ( 5% )          | 液体   | 111-30-8   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 戊二醛 ( 50% )         | 液体   | 111-30-8   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 斯多德尔溶剂              | 液体   | 8052-41-3  | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 林丹 ( 丙酮饱和溶液 )       | 液体   | 58-89-9    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 林丹 ( 甲醇饱和溶液 )       | 液体   | 58-89-9    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 枯烯                  | 液体   | 98-82-8    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 柴油                  | 液体   | 68334-30-5 | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03   | <14.4   | >480      | 6   |
| 次氯酸钠 ( 15% )        | 液体   | 7681-52-9  | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03   | <14.4   | >480      | 6   |
| 正丁胺                 | 液体   | 109-73-9   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 正丁醇                 | 液体   | 71-36-3    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.002  | 0.002  | <1      | >480      | 6   |
| 正丁醚                 | 液体   | 142-96-1   | 228*/396 | >480   | >480   | 6  | 0.001   | 0.001  |         |           |     |

| 危害/化学品名称             | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|----------------------|------|------------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 正丁醛                  | 液体   | 123-72-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 正己烷                  | 液体   | 110-54-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 正辛烷                  | 液体   | 111-65-9   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氟                    | 气体   | 7782-41-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.002  | 0.002  | <1      | >480      | 6   |
| 氟仿                   | 气体   | 75-46-7    |        | >480   | >480   | 6  | <0.0141 | 0.0141 |         |           |     |
| 氟化氢 ( 20-27°C , 气态 ) | 气体   | 7664-39-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.025  | 0.025  | <12     | >480      | 6   |
| 氟化铵 ( 40% )          | 液体   | 12125-01-8 |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.01   |         |           |     |
| 氟甲烷                  | 气体   | 593-53-3   |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.0205 |         |           |     |
| 氟磺酸                  | 液体   | 7789-21-1  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氟苯                   | 液体   | 462-06-6   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氢氟酸 ( 48-51% )       | 液体   | 7664-39-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氢氟酸 ( 70% )          | 液体   | 7664-39-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 氢氧化钠 ( 50% )         | 液体   | 1310-73-2  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03   | <14.4   | >480      | 6   |
| 氢氧化钾 ( 45% )         | 液体   | 1310-58-3  |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.008  |         |           |     |
| 氢氰酸 ( 21°C , 液态 )    | 液体   | 74-90-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氢碘酸 ( 55-57% )       | 液体   | 10034-85-2 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氧化丙烯                 | 液体   | 75-56-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0016 | 0.0016 | <0.7    | >480      | 6   |
| 氧化乙烯 ( 气态 )          | 气体   | 75-21-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 氧化乙烯 ( 液态 , -70°C )  | 液体   | 75-21-8    | >180   | >180   | >180   | 4  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 氧化乙烯 ( 液态 , 0°C )    | 液体   | 75-21-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氧化棒                  | 气体   | 10102-43-9 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 氨基乙哌嗪                | 液体   | 140-31-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 氨基苯                  | 液体   | 62-53-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氨气                   | 气体   | 7664-41-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 氨气 ( -70°C , 液态 )    | 液体   | 7664-41-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氨水 ( 28%-30% )       | 液体   | 1336-21-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氮丙啶                  | 液体   | 151-56-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氯丙烯                  | 液体   | 107-05-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 氯丹 ( 60-75% )        | 液体   | 57-74-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氯乙烯                  | 气体   | 75-01-4    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                             | 物理状态 | CAS        | BT Act       | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|--------------------------------------|------|------------|--------------|-------------------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 氯乙烷                                  | 气体   | 75-00-3    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 氯乙酰氯                                 | 液体   | 79-04-9    | 160          | 160               | 170    | 4  | 23.2    | 0.1    |         |           |     |
| 氯乙酸 ( 80% )                          | 液体   | 79-11-8    |              | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   |         |           |     |
| 氯乙醇                                  | 液体   | 107-07-3   | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.0082 | 0.0082 | <3.9    | >480      | 6   |
| 氯仿                                   | 液体   | 67-66-3    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.0037 | 0.0037 | <1.7    | >480      | 6   |
| 氯化氢 ( 气态 )                           | 气体   | 7647-01-0  | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 氯化汞 ( 饱和 )                           | 液体   | 7487-94-7  |              | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 氯化甲苯                                 | 液体   | 100-44-7   | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氯化硫                                  | 液体   | 10025-67-9 | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氯化苄                                  | 液体   | 100-44-7   | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氯化苯甲酰                                | 液体   | 98-88-4    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 氯气 ( 气态 )                            | 气体   | 7782-50-5  | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 氯甲基甲醚                                | 液体   | 107-30-2   | 305          | >480              | >480   | 6  | 0.03    | 0.001  |         |           |     |
| 氯甲烷 ( -70℃ , 液态 )                    | 液体   | 74-87-3    | >180         | >180              | >180   | 4  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 氯甲烷 ( -70℃ , 液态 )                    | 气体   | 74-83-9    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氯甲烷 ( 气态 )                           | 气体   | 74-87-3    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 氯甲酸甲酯                                | 液体   | 79-22-1    |              | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.011  |         |           |     |
| 氯磺酸                                  | 液体   | 7790-94-5  | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 氯苯                                   | 液体   | 108-90-7   | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 氯 ( -70℃ , 液体 )                      | 液体   | 7782-50-5  | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氰化氢 ( 27℃ , 气态 )                     | 气体   | 74-90-8    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 氰基苯                                  | 液体   | 100-47-0   | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.004  | 0.004  | <1.9    | >480      | 6   |
| 氰甲烷                                  | 液体   | 75-05-8    | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 水合肼 ( 51% )                          | 液体   | 10217-52-4 | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 水合肼 ( 85% )                          | 液体   | 10217-52-4 | 240*<br>/360 | 440               | >480   | 6  | 0.06    | 0.004  |         |           |     |
| 汞                                    | 液体   | 7439-97-6  | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.09   | 0.09   | <43.2   | >480      | 6   |
| 汽油 , 无铅                              | 液体   | 86290-81-5 | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 沙林 ( GB ) , MIL-STD-282 ( 100g /m2 ) | 液体   | 107-44-8   |              | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 沙林 ( GB ) , MIL-STD-282 ( 10g /m2 )  | 液体   | 107-44-8   |              | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 液氨 ( -33℃ , 液态 )                     | 液体   | 7664-41-7  | >480         | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <0.59   | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                              | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|---------------------------------------|------|------------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 溴                                     | 液体   | 7726-95-6  | 15     | 15     | 15     | 1  | 25      | 0.01   |         |           |     |
| 溴化氢 ( 气态 )                            | 气体   | 10035-10-6 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 溴甲烷                                   | 气体   | 74-83-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 溴 ( 10g/m <sup>2</sup> )              | 液体   | 7726-95-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 溴 ( 饱和蒸汽 )                            | 气体   | 7726-95-6  | 30*/40 | 30*/40 | 30*/40 | 1  | >0.59   | 0.1    |         |           |     |
| 灭多威 ( 29% )                           | 液体   | 16752-77-5 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 炔丙醇                                   | 液体   | 107-19-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| 烧碱 ( 50% )                            | 液体   | 1310-73-2  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03   | <14.4   | >480      | 6   |
| 烯丙基氯                                  | 液体   | 107-05-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 烯丙醇                                   | 液体   | 107-18-6   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 焦乙醚                                   | 液体   | 67-64-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 焦亚硫酸钠 ( 38% )                         | 液体   | 7681-57-4  |        | >480   | >480   | 6  | <0.052  | 0.052  |         |           |     |
| 焦硫酸 ( 103% ( 13%游离SO <sub>3</sub> ) ) | 液体   | 8014-95-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 焦硫酸 ( 40%游离SO <sub>3</sub> )          | 液体   | 8014-95-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 焦硫酸 ( 65%游离SO <sub>3</sub> )          | 液体   | 8014-95-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 牙托水                                   | 液体   | 80-62-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 环己烷                                   | 液体   | 110-82-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0028 | 0.0028 | <1.3    | >480      | 6   |
| 环己酮                                   | 液体   | 108-94-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 环氧乙烷 ( HCFC中的10% )                    | 气体   | 75-21-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 环氧乙烷 ( 气态 )                           | 气体   | 75-21-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 环氧乙烷 ( 液态 , -70°C )                   | 液体   | 75-21-8    | >180   | >180   | >180   | 4  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 环氧乙烷 ( 液态 , 0°C )                     | 液体   | 75-21-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 环氧氯丙烷                                 | 液体   | 106-89-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.014  | 0.014  | <6.7    | >480      | 6   |
| 甘醇                                    | 液体   | 107-21-1   |        | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.014  |         |           |     |
| 甲乙酮                                   | 液体   | 78-93-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0067 | 0.0067 | <3.2    | >480      | 6   |
| 甲基三氯乙烷                                | 液体   | 71-55-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.004  | 0.004  | <1.9    | >480      | 6   |
| 甲基三氯硅烷                                | 液体   | 75-79-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.007  | 0.007  | <3.4    | >480      | 6   |
| 甲基丙烯酸                                 | 液体   | 79-41-4    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲基丙烯酸甲酯                               | 液体   | 80-62-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 甲基乙基酮                                 | 液体   | 78-93-3    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0067 | 0.0067 | <3.2    | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                | 物理状态 | CAS       | BT Act  | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|-------------------------|------|-----------|---------|--------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 甲基乙酮肟                   | 液体   | 96-29-7   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 甲基乙酰基                   | 液体   | 67-64-1   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 甲基叔丁基醚                  | 液体   | 1634-04-4 | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.007  | 0.007  |         |           |     |
| 甲基异丁基酮                  | 液体   | 108-10-1  | 32*/120 | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.001  |         |           |     |
| 甲基氮丙啶, 2- (90%)         | 液体   | 75-55-8   | 120     | 150    | >480   | 6  | 0.34    | 0.01   |         |           |     |
| 甲基氯仿                    | 液体   | 71-55-6   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.004  | 0.004  | <1.9    | >480      | 6   |
| 甲基氯甲醚                   | 液体   | 107-30-2  | 305     | >480   | >480   | 6  | 0.03    | 0.001  |         |           |     |
| 甲基氰                     | 液体   | 75-05-8   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 甲基溴                     | 气体   | 74-83-9   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲基碘                     | 液体   | 74-88-4   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲基肼                     | 液体   | 60-34-4   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲基苯                     | 液体   | 108-88-3  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 甲基酚                     | 液体   | 1319-77-3 | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲基酮                     | 液体   | 67-64-1   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 甲硫醇                     | 气体   | 74-93-1   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 甲磺酰氯                    | 液体   | 124-63-0  |         | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.0006 |         |           |     |
| 甲胺 ( 40% )              | 液体   | 74-89-5   | 72      | 261    |        |    | 3.9     | 0.017  |         |           |     |
| 甲胺 ( 50% )              | 液体   | 74-89-5   | 204     | 232    |        |    |         |        |         |           |     |
| 甲胺 ( 气态 )               | 气体   | 74-89-5   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06   | <28.8   | >480      | 6   |
| 甲苯                      | 液体   | 108-88-3  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 甲苯-2, 4-二异氰酸酯           | 液体   | 584-84-9  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.0216 | 0.0216 | <13.5   | >480      | 6   |
| 甲苯-2, 4-二异氰酸酯 ( 80% )   | 液体   | 584-84-9  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.0281 | 0.0281 | <13.5   | >480      | 6   |
| 甲苯酚                     | 液体   | 1319-77-3 | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲酚                      | 液体   | 1319-77-3 | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲酸 ( >95% )             | 液体   | 64-18-6   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲醇                      | 液体   | 67-56-1   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 甲醇钠 ( 50%丙酮 )           | 液体   | 124-41-4  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 甲醛 ( 100ppm )           | 气体   | 50-00-0   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 甲醛 ( 37% ( 10-15%甲醇溶液 ) | 液体   | 50-00-0   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.0048 | 0.0048 | <2.3    | >480      | 6   |
| 白液                      | 液体   | mix       | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                             | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR   | MDPR  | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|--------------------------------------|------|------------|--------|-------------------|--------|----|--------|-------|---------|-----------|-----|
| 盐酸 ( -90°C , 液态 )                    | 液体   | 7647-01-0  | >180   | >180              | >180   | 4  | <0.1   | 0.1   | <48     | >480      | 6   |
| 盐酸 ( 37% )                           | 液体   | 7647-01-0  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.02  | 0.02  | <9.6    | >480      | 6   |
| 矿油精 ( 石油精 )                          | 液体   | 64475-85-0 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 砷化氢                                  | 气体   | 7784-42-1  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 硅烷                                   | 气体   | 7803-62-5  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.1   | <48     | >480      | 6   |
| 硅酸四乙酯                                | 液体   | 78-10-4    |        | >480              | >480   | 6  | <0.014 | 0.014 |         |           |     |
| 硒化氢                                  | 气体   | 7783-07-5  |        | >480              |        |    |        |       |         |           |     |
| 硝基甲烷                                 | 液体   | 75-52-5    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.005 | 0.005 | <2.4    | >480      | 6   |
| 硝基苯                                  | 液体   | 98-95-3    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05  | <24     | >480      | 6   |
| 硝酸 ( 70% )                           | 液体   | 7697-37-2  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.1   | <48     | >480      | 6   |
| 硝酸 ( 90% )                           | 液体   | 7697-37-2  |        | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.033 |         |           |     |
| 硝酸 ( >95% )                          | 液体   | 7697-37-2  | 390    | 390               | 420    | 5  | 3.6    | 0.1   |         |           |     |
| 硫化氢                                  | 气体   | 7783-06-4  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 硫化钠 ( 60% ( 浆状 ) )                   | 液体   | 1313-82-2  |        | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.052 |         |           |     |
| 硫酸二乙酯                                | 液体   | 64-67-5    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.1   | <48     | >480      | 6   |
| 硫酸二甲酯                                | 液体   | 77-78-1    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001 | 0.001 | <0.48   | >480      | 6   |
| 硫酸 ( >95% )                          | 液体   | 7664-93-9  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.005 | 0.05  | <24     | >480      | 6   |
| 硫醇                                   | 液体   | 75-08-1    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 碘甲烷                                  | 液体   | 74-88-4    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 磷化氢                                  | 气体   | 7803-51-2  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 磷酰三甲酯                                | 液体   | 512-56-1   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 磷酸三甲酯                                | 液体   | 512-56-1   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 磷酸 ( 85% )                           | 液体   | 7664-38-2  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.18  | 0.18  | <86.4   | >480      | 6   |
| 磺胺药 (15%)                            | 液体   | 5329-14-6  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 磺酰氯                                  | 液体   | 7791-25-5  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.1   | <48     | >480      | 6   |
| 磺酰胺酸 ( 15% )                         | 液体   | 5329-14-6  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 磺酸胺 ( 15% )                          | 液体   | 5329-14-6  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 福尔马林 ( 100ppm )                      | 气体   | 50-00-0    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 糠醛                                   | 液体   | 98-01-1    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01  | <4.8    | >480      | 6   |
| 索曼 ( GD ) , MIL-STD-282 ( 100g /m2 ) | 液体   | 96-64-0    |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |        |       |         |           |     |

| 危害/化学品名称                                          | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|---------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 索曼 ( GD ) , MIL-STD-282 ( 10g/m2 )                | 液体   | 96-64-0    |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 红烟硝酸 ( 90% )                                      | 液体   | 52583-42-3 |        | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.033  |         |           |     |
| 绿液 ( 混合 )                                         | 液体   | mix        | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 羟乙基乙二胺                                            | 液体   | 111-41-1   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 羟乙基乙二胺 ( 60% )                                    | 液体   | 111-41-1   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.005  | 0.005  | <2.4    | >480      | 6   |
| 羟基乙酸 ( 饱和 )                                       | 液体   | 79-14-1    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 羰基镍                                               | 液体   | 13463-39-3 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 联苯胺 ( 25%甲醇溶液 )                                   | 液体   | 92-87-5    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 联苯胺 ( ( 75%甲醇溶液 ) )                               | 液体   | 92-87-5    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 肼                                                 | 液体   | 302-01-2   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 胺基磺酸 ( 15% )                                      | 液体   | 5329-14-6  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 芥子气 ( HD ) , MIL-STD-282 ( 100g /m <sup>2</sup> ) | 液体   | 505-60-2   |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 芥子气 ( HD ) , MIL-STD-282 ( 10g /m <sup>2</sup> )  | 液体   | 505-60-2   |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 苯                                                 | 液体   | 71-43-2    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.0008 | 0.0008 | <0.48   | >480      | 6   |
| 苯乙烯                                               | 液体   | 100-42-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 苯基三氯硅烷                                            | 液体   | 98-13-5    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 苯基乙烯                                              | 液体   | 100-42-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 苯基氯                                               | 液体   | 108-90-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 苯基氰                                               | 液体   | 100-47-0   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.004  | 0.004  | <1.9    | >480      | 6   |
| 苯甲硫醇                                              | 液体   | 108-98-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 苯甲腈                                               | 液体   | 100-47-0   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.004  | 0.004  | <1.9    | >480      | 6   |
| 苯甲酰氯                                              | 液体   | 98-88-4    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 苯硫酚                                               | 液体   | 108-98-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 苯硫酚                                               | 液体   | 108-98-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 苯磺酰氯                                              | 液体   | 98-09-9    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 苯胺                                                | 液体   | 62-53-3    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 苯酚 ( 45°C , 85% )                                 | 液体   | 108-95-2   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 苯酚 ( 45°C , 熔融物 )                                 | 液体   | 108-95-2   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 苯酚 ( 60°C , 熔融物 )                                 | 液体   | 108-95-2   | 113    | 125               | 165    | 4  | <5      | 0.01   | 736     | 250       | 5   |
| 苯酚 ( 85% )                                        | 液体   | 108-95-2   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.06   | 0.006  | <2.9    | >480      | 6   |

| 危害/化学品名称                              | 物理状态 | CAS        | BT Act | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR   | Cum 480 | 时间 150 分钟 | ISO |
|---------------------------------------|------|------------|--------|-------------------|--------|----|---------|--------|---------|-----------|-----|
| 草酸 ( 10.5% )                          | 液体   | 144-62-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 苯 ( 25%乙二醇二甲醚溶液 )                     | 液体   | 91-20-3    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.007  | 0.007  | <3.4    | >480      | 6   |
| 氟氯烷                                   | 气体   | 811-97-2   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 脂肪酸乙酯                                 | 液体   | 140-88-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.02   | 0.02   | <9.6    | >480      | 6   |
| 路易氏剂 ( L ) , MIL-STD-282 ( 100g /m2 ) | 液体   | 541-25-3   |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 路易氏剂 ( L ) , MIL-STD-282 ( 10g/m2 )   | 液体   | 541-25-3   |        | >480 <sup>8</sup> |        |    |         |        |         |           |     |
| 过氧化氢 ( 30% )                          | 液体   | 7722-84-1  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 过氧化氢 ( 70% )                          | 液体   | 7722-84-1  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 邻氯甲苯                                  | 液体   | 95-49-8    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001 | <0.04   | >480      | 6   |
| 邻甲苯胺                                  | 液体   | 95-53-4    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 邻硝基苯酚 ( 70°C , 熔融物 )                  | 液体   | 88-75-5    |        | 208               | >480   | 6  | 0.17    | 0.004  |         |           |     |
| 邻苯二甲酸二 ( 2-乙基己基 ) 酯                   | 液体   | 117-81-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| 酮丙烷                                   | 液体   | 67-64-1    | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.04   | 0.04   | <19.2   | >480      | 6   |
| 醋酸乙烯酯                                 | 液体   | 108-05-4   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.01   | 0.01   | <4.8    | >480      | 6   |
| 醋酸乙酯                                  | 液体   | 141-78-6   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.05   | 0.05   | <24     | >480      | 6   |
| 醋酸戊酯                                  | 液体   | 628-63-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.003  | 0.003  | <1.4    | >480      | 6   |
| 醋酸正戊酯                                 | 液体   | 628-63-7   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.003  | 0.003  | <1.4    | >480      | 6   |
| 铬酸酐 ( 44.9% )                         | 液体   | 1333-82-0  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.07   | 0.07   | <33.6   | >480      | 6   |
| 铬酸钾 ( 饱和 )                            | 液体   | 7789-00-6  | >480   | >480 <sup>8</sup> | >480   | 6  | <0.51   | 0.51   |         |           |     |
| 间甲酚55% , 对甲酚30% , 苯酚15% ( 混合物 )       | 液体   | mix        | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.09   | 0.09   | <43.2   | >480      | 6   |
| 顺2-戊烯腈 ( 70% )                        | 液体   | 25899-50-7 | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.001  | 0.001  | <0.48   | >480      | 6   |
| 马拉硫磷                                  | 液体   | 121-75-5   | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.013  | 0.013  | <6.2    | >480      | 6   |
| 高氯酸 ( 70% )                           | 液体   | 7601-90-3  | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |
| 黑液 ( 混合物 )                            | 液体   | mix        | >480   | >480              | >480   | 6  | <0.1    | 0.1    | <48     | >480      | 6   |

BTAct 最小可测渗透率下的 ( 实际 ) 突破时间 [mins] BT0.1 标准突破时间 0.1 µg/cm²/min [mins] BT1.0 标准突破时间 1.0 µg/cm²/min [mins] EN 根据EN 14325 进行的分级 SSPR 稳态渗透速率 [µg/cm²/min] MDPR 最小可测渗透率 [µg/cm²/min] CUM480 480 分钟后累计渗透量 [µg/cm²] Time150 达到累计渗透量 150 的时间 µg/cm² [mins] ISO 根据 ISO 16602 进行的分类 CAS CAS 编号 min 分钟 > 大于 < 小于 imm 即时 ( < 10 分钟 nm 未测试 sat 饱和溶液 N /A 不适用 na 未获取 GPR grade 常用化学品等级 \* 基于最低单一值 8 实际突破时间 ; 标准突破时间不可用 DOT5 5

分钟后降解 DOT30 30分钟后降解 DOT60 60分钟后降解 DOT240 240分钟后降解 BT1383 根据ATSM F1383方法 ,  
在0.1 µg/cm<sup>2</sup>/min [mins]时的标准突破时间

重要说明.